

# JOTANOL

## Universeller Haftgrund für Innen

JOTANOL, ein matter thixotrop eingestellter Haftgrund auf Alkydharzbasis für den Innenbereich.

### WERKSTOFFBESCHREIBUNG

#### VERWENDUNGSBEREICHE

Holz, Stuck, Stein, keramische Kacheln und Kunststoffoberflächen in trockenen Innenräumen (Bei Plastik und Kacheln empfehlen wir Anstrichproben). Oberflächen mit früheren Nitrolacken können sich verfärben: Anstrichprobe machen. JOTANOL eignet sich ebenfalls als Isolationsgrund bei nikotinbelegten Flächen und Oberflächen mit Wasserflecken.

#### EIGENSCHAFTEN

Nach 30 Minuten schleifbar, keine Geruchsbelästigung, Base ungetönt einsetzbar, NCS Pastelltöne mischbar

#### FARBTÖNE

Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z.B. NCS, RAL u.v.a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

#### GLANZGRAD

Matt

#### VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 und 3 Liter Gebinde

### VERARBEITUNGSHINWEIS

#### UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Oberflächen säubern, entfetten und trocknen lassen. Alte glänzende Anstriche gut anschleifen. Stark poröse und kreadende Untergründe bürsten und mit JOTANOL Haftgrund 10% verdünnt bearbeiten.

#### AUFTRAGSVERFAHREN

Pinself, Rolle, Airless  
Großzügig und gleichmäßig auftragen. Beim Auftragen mit dem Pinsel, 5-10% mit Terpentin verdünnen.

#### AIRLESS DATEN

Düse	0,013"
Sprühwinkel	65-80°
Druck	mind. 150 bar

#### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

#### MAX. HOLZFEUCHTE

20%

#### FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

35 µm trocken  
85 µm nass

#### TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

Ca. 1/2 Std. staubtrocken  
Ca. 3-4 Std. überstreichbar  
Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

#### ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

12 m<sup>2</sup>/Ltr.

#### ANSTRICHSYSTEM

Mit fast jedem Acryl- bzw. Alkydanstrich überstreichbar wie z.B. JOTAPLAST 07

## TECHNISCHE DATEN – JOTANOL

### DICHTE

Ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>, abhängig vom Farbton

### BINDEMITTELBASIS

Alkydharz

### FESTKÖRPERGEHALT

46 % (Vol.)

### VISKOSITÄT

160 m.Pa.s = 110 K.U.

### FLAMMPUNKT

35°C

### LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.

Angebrochene Gebinde dicht verschließen und kurz auf den Kopf stellen.

Frostfrei lagern.

### VERDÜNNUNG

Terpentin / Unverdünnt auftragen

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit

Pinselreiniger oder Terpentinersatz

## GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung: **Entzündlich**

Bei der Verarbeitung für genügend Belüftung sorgen, Atemschutz anlegen, Sprühdämpfe nicht einatmen, von Kindern fernhalten.

Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.