

JOTAPLAST

Dispersionsfarbe

Wasserverdünnbare PVA-Dispersionsfarbe für innen.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Als Grund- und Endanstrich für Wände und Decken aus den verschiedensten Materialien im Innenbereich wie Zementputz, Kalkputz, neutralisierte Betonflächen, Hartfaserplatten, Stein, Tapeten und Glasfaseroberflächen.

EIGENSCHAFTEN

--

FARB TÖNE

Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z.B. NCS, RAL u.v.a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

GLANZGRAD

07 Seidenmatt

VERPACKUNGSGRÖSSEN

3 und 10 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Die Oberfläche muß trocken und sauber sein. Kalkhaltige und poröse Untergründe mit einer harten Bürste bearbeiten. Alte, glänzend gestrichene Flächen matt schleifen und reinigen.

AUFTRAGSVERFAHREN

Pinsel, Rolle, Airless

Großzügig und gleichmäßig auftragen. Beim Auftragen mit dem Pinsel, 5-10% mit Wasser verdünnen.

AIRLESS DATEN

Düse	0,021"
Sprühwinkel	65-80°
Druck	mind. 150 bar

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

35-55 µm trocken

80-130 µm nass

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

Ca. 1/2 Std. staubtrocken

Ca. 1 Std. überstreichbar

Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

8-12 m²/Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

1-2 x JOTAPLAST

Stark saugende Untergründe mit einem verdünnten Anstrich JOTAPLAST vorgrundieren

TECHNISCHE DATEN – JOTAPLAST 07

DICHTE

Ca. 1,30 g/cm³, abhängig vom Farbton

BINDEMITTELBASIS

PVA copolymer Dispersion

FESTKÖRPERGEHALT

39 % (Vol.)

VISKOSITÄT

240 m.Pa.s = 110 K.U.

FLAMMPUNKT

--

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.

Angebrochene Gebinde dicht verschließen und kurz auf den Kopf stellen.

Frostfrei lagern.

VERDÜNNUNG

Wasser

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit

Wasser und Seife

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.