

VISIR farblos Holzschutzgrundierung

Lösungsmittelhaltige farblose Holzschutzgrundierung, mit gutem transparentem UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle, die die Holzoberflächen schützen und stabilisieren. Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Für Erstanstrich auf neuem Holz mit zusätzlichem UV-Schutz und bei Renovierungen mit stabilisierender und festigender Wirkung auf alten, vergrauten Hölzern. Mit bis zu drei Monaten Bewitterungsschutz.

EIGENSCHAFTEN

Gutes Eindringvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz, leicht zu verarbeiten, gute fungizide Ausstattung, frei von Insektiziden.

FARBTÖNE

farblos, aber mit ergänzendem UV-Schutz

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1, 3 und 10 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein.

Neues Holz: 1 Anstrich VISIR Farblos unverdünnt

Renovierung: Lose, verwitterte Holzteile und Altanstriche bis auf tragfähigen Grund abschleifen, dann wie bei neuem Holz. Gut erhaltene Altanstriche durch Schleifen anrauen. Rohe Holzflächen mit 1-2 Anstrichen VISIR Farblos behandeln (nass-in-nass), um das Saugverhalten anzugleichen.

AUFTRAGSVERFAHREN

Pinsel, Airless

Beim Tauchen 1:1 mit Terpentinersatz verdünnen

AIRLESS DATEN

Düse	0,015"
Sprühwinkel	65-80°
Druck	Mind. 150 bar

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

MAX. HOLZFEUCHTE

20%

FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

11-14 µm trocken
55-65 µm nass

TROCKENZEIT (23°C, 50% r.L.)

8 Std. staubtrocken
24 Std. überstreichbar
Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

Hobelware	12-18 m ² /Ltr.
Sägerau	5-12 m ² /Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

1x VISIR farblos, dann mit
2 x DEMIDEKK Optimal, TREBITT oder OXAN WOOD
unverdünnt behandeln

TECHNISCHE DATEN – VISIR farblos

DICHTE

0,84 g/cm³

BINDEMITTELBASIS

Alkydharz

FESTKÖRPERGEHALT

19 % (Vol.)

VISKOSITÄT

ca. 40 sek. DIN (EN 535-3)

FLAMMPUNKT

63°C

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
Frostbeständig.

VERDÜNNUNG

Terpentinersatz, unverdünnt auftragen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit
Pinselreiniger oder Terpentinersatz

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden. Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.